



ROLFLEX

Rollo de corcho aglomerado

Datos técnicos

Conductividad térmica:	valor indicativo	0,045 W/(m·K)
Acústica Impacto: UNE EN ISO 717-2		ΔLW (dB) 20
Classificación al fuego:		Euroclase E
Densidad:		200 - 220 Kg / m ³
Composición:	Granulado de corcho natural de 1 - 4mm Cola de Poliuretano	
Comportamiento compresión: ASTM F-104		> F5
Recuperación: ASTM F-104		75%
Fuerza tensil: ASTM F-104		4 - 8 Kg/cm ²
Dureza shore A: ASTM F-104		50-55

DEPARTAMENTO TECNICO